

CHAIN & DRIVE Fluid

Wysokowydajny środek smarny EP do łańcuchów i przenośników

Opis

Płyn ROCOL® CHAIN & DRIVE to wysokowydajny środek smarny do łańcuchów i przenośników, zaprojektowany z myślą o skutecznym wnikaniu, smarowaniu i ochronie przed korozją.
Dostępny jest również w postaci aerozolu – zobacz CHAIN & DRIVE Spray, a także CHAINGUARD HI-LOAD Spray, zawierający MoS2 do zastosowań w szczególnie trudnych warunkach.

Dopuszczenia / Rekomendacje

- Siemens – IC SI/I/520
- Hyundai / KIA Group – GB220200712110446

Zastosowanie / Branże

- Łańcuchy sworzniowe
- Łańcuchy rolkowe
- Przenośniki
- Przemysł ciężki
- Schody ruchome
- Chodniki ruchome
- Motoryzacja
- Rolnictwo
- Robotyka
- Łańcuchy rowerowe

Cechy i zalety

- Szeroki zakres temperatur pracy od -15°C do +120°C
- Wyjątkowa skuteczność w zakresie właściwości EP przy obciążeniu zespawania wynoszącym 250 kg
- Chroni łańcuchy przed zużyciem
- Charakteryzuje się doskonałą penetracją ogniw i sworzni łańcucha
- Trwała, wodoodporna powłoka, która chroni wszystkie rodzaje łańcuchów w środowiskach mokrych lub wilgotnych
- Doskonała ochrona łańcuchów przed korozją w trudnych warunkach
- Dobra przyczepność, ograniczająca kapanie i rozpryskiwanie

Sposób użycia i przechowywania

Płyn ROCOL CHAIN & DRIVE można nakładać za pomocą smarownic automatycznych lub ręcznie.
W przypadku nakładania automatycznego należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta smarownic.
Płyn ROCOL CHAIN & DRIVE należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +1°C do +40°C.
Okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od daty produkcji.

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

CHAIN & DRIVE Fluid

Wysokowydajny środek smarny EP do łańcuchów i przenośników

Właściwość	Metoda badawcza	Wynik
Wygląd	Wizualna	Bursztynowy, oleisty płyn
Rodzaj oleju bazowego	N/A	Olej mineralny
Lepkość oleju bazowego w 40°C	IP 71	131 cSt
Lepkość oleju bazowego w 100°C	IP 71	15 cSt
Wskaźnik lepkości	N/A	118
Dodatki poprawiające wydajność	N/A	EP
Test 4-kulowy	IP 239 – ASTM D2596	250 kg
Średnie obciążenie Hertz	IP 239 – ASTM D2596	58,6 kg
Zakres temperatur pracy	N/A	-15°C do +120°C
Temperatura płynięcia	IP 15	-24°C
Odporność na korozję w mgle solnej przy temp. 35°C	ASTM B-117	Brak korozji (24h)
Korozja miedzi	IP 112 – ASTM D130	1A
Rozpylanie wody przez 7 dni	N/A	1%
Badanie w komorze wilgotnościowej: 1000 godzin w temp. 40°C (100% wilgotności względnej)	ASTM D2247	1%

Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Rewizja 2 Data: 07/20

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl