

Z 30 Fluid

Warstwa woskowa zapewniająca długotrwałą ochronę przed korozją w warunkach zewnętrznych

Opis

ROCOL® Z30 tworzy wytrzymałą warstwę woskową, która zapewnia ochronę przed korozją różnych części maszyn i elementów wyposażenia. Produkt nadaje się szczególnie do stosowania w warunkach zewnętrznych.
Jest dostępny zarówno w postaci płynnej, jak i w aerozolu.

Typowe zastosowania

Instalacje podziemne i platformy morskie, windy, wózki widłowe, maszyny.

Dopuszczenia / Rekomendacje

Rekomendowane do stosowania w urządzeniu TTS Syncrolift
Rekomendowane do stosowania z wysokociśnieniowymi smarownicami do lin stalowych marek Masto, Viper i Corelube

Cechy i zalety

- Zakres temperatur pracy od -20°C do +110°C
- Wytrzymała, woskowa warstwa zapewniająca długotrwałą ochronę przed korozją.
- Doskonała ochrona przed korozją w warunkach zewnętrznych przez okres do 2 lat.
- ROCOL Z30 charakteryzuje się dobrymi właściwościami hydroizolacyjnymi.
- Dobra penetracja.
- W niektórych zastosowaniach może tworzyć cienką warstwę smarną.
- Idealny do ochrony przed korozją odsłoniętych elementów metalowych na zewnątrz.
- Nie zawiera silikonów ani chlorowanych rozpuszczalników.

Sposób użycia

Produkt łatwopalny – należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i upewnić się, że w pobliżu nie ma źródeł zapłonu.
Przed użyciem sprayu Z30 należy dobrze wstrząsnąć i aplikować z odległości 15–30 cm (6–12 cali). Po użyciu odwróć pojemnik do góry dnem i spryskać, aby oczyścić dyszę.
W przypadku płynu Z30 przed użyciem upewnić się, że produkt jest dokładnie wymieszany, i zadbać, by pozostawał w postaci zawiesiny przez cały czas stosowania.
Nakładać pędzlem, przez zanurzenie lub natrysk, w zależności od potrzeb.
Aby zapewnić maksymalną ochronę, zadbać o całkowite i dokładne pokrycie powierzchni.
Produkt Z30 można usunąć za pomocą rozpuszczalnika węglowodorowego, takiego jak ROCOL Heavy Duty Cleaner lub ROCOL Industrial Cleaner Rapid Dry Spray.
Temperatura przechowywania powinna wynosić poniżej +40°C, a miejsce przechowywania powinno być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres przydatności do użycia wynosi 3 lata dla płynu i 4 lata dla aerozolu, licząc od daty produkcji.

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

Z 30 Fluid

Warstwa woskowa zapewniająca długotrwałą ochronę przed korozją w warunkach zewnętrznych

Właściwość	Metoda badawcza	Wynik
Wygląd (zastosowana warstwa)	Wizualna	Miękka, brązowa, woskowata warstwa
Grubość filmu	N/A	Około 40-50 mikronów
Zapach	N/A	Wiśniowy/Migdałowy
Typ bazy	N/A	Wosk parafinowy
Rozpuszczalnik	N/A	Rozpuszczalnik węglowodorowy
Propelent (tylko w przypadku Z30 Spray)	N/A	Dwutlenek węgla
Zakres temperatur pracy	N/A	-20°C do +110°C
Czas ochrony	N/A	Do 2 lat w warunkach zewnętrznych
Ochrona przed korozją w mgle solnej	ASTM B-117	Brak korozji
Badanie w komorze wilgotnościowej 1000 godzin w temperaturze 40°C (100% wilgotności względnej)	ASTM D1748	Brak korozji
NATO Stock Number (aerosol)	N/A	4210-99-301-4734

Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.

Dostępne opakowania

Rozmiar opakowania	Kod produktu
300 ml spray	37020
5L	37022
20L	37028

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl